



# EZZIO PISCINE EPOXIMENT

Micro mortier de finition prédosé à base d'époxy-ciment

## PRESENTATION

<b>Composition</b>	Kit prédosé comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>• EZZIO EPOXIMENT Multitech composant A (résine), composant B (durcisseur).</li><li>• EZZIO POUDRE composant C (ciment blanc et charges spéciales). Après mélange, on obtient un mortier onctueux de couleur claire</li></ul>
<b>Domaines d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EZZIO PISCINE EPOXIMENT s'utilise comme revêtement de finition des surfaces de piscine.</li></ul>
<b>Caractères généraux</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plasticité importante favorisant la mise en oeuvre.</li><li>• Exempt de solvant.</li><li>• Imperméable à l'eau.</li><li>• Perméable à la vapeur d'eau.</li><li>• Coefficient de dilatation voisin de celui du béton.</li><li>• Recouvrable par des résines après 24 à 48 heures.</li><li>• Large choix esthétique.</li></ul>

## CARACTERISTIQUES

<b>Coloris</b>	A base de ciment blanc A titre indicatif, la teinte RAL se rapprochant le plus du produit durci (sans ajout de colorant) est le RAL 9002.
<b>Conditionnement</b>	Ensemble de 15 kg comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>• EZZIO EPOXIMENT Multitech composant A : 1,00 kg (bidon), composant B : 1,00 kg (bidon) eau : 2,00 kg</li><li>• EZZIO POUDRE composant C : 11 kg (seau)</li></ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les composants A et B craignent le gel.</li><li>• Le composant C craint l'humidité.</li><li>• Stocker entre + 10°C et + 30°C</li></ul>
<b>Conservation</b>	Un kit non entamé se conserve 6 mois.

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Densité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Densité du mélange A + B : environ 1</li><li>• Densité du mélange A + B + C : environ 2,1</li></ul>
<b>Composition chimique</b>	Association de résine époxydique en phase aqueuse et de ciment.
<b>Résistances mécaniques</b>	Après 28 jours à 20°C : <ul style="list-style-type: none"><li>• Adhérence sur béton : &gt; à 2 MPa,</li><li>• Compression : environ 64 MPa,</li><li>• Traction par flexion : environ 14 MPa.</li></ul>
<b>Autres caractéristiques</b>	Humidité résiduelle à 24 heures : < 4 % (à 20°C, 75 % HR).

<b>Proportions du mélange</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proportion du mélange A/B : 1 part de A pour 1 part de B en poids (+ 2 parts d'eau).</li> <li>• Proportion du mélange A+B/C : Pour une utilisation entre +8°C et +25°C : 3 parts de (A+B+eau) pour 10 parts de C Pour une utilisation entre 25°C et + 30°C : 4 parts de (A +B+eau) pour 10 parts de C</li> </ul>
<b>Consommation / Dosage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction de l'épaisseur du revêtement : environ 2 kg de mélange (A+B+C) par m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Qualité du support</b>	<p>Il doit être âgé de 7 jours minimum et posséder les résistances mécaniques minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cohésion d'au moins 1 MPa en traction directe,</li> <li>• résistance à la compression d'au moins 25 MPa.</li> </ul>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation adaptée de sa surface permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.</li> <li>• Il doit notamment être exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence.</li> <li>• Après préparation du support, il n'est pas nécessaire d'utiliser un primaire ou un primaire universel, on applique directement l'enduit de finition EZZIO PISCINE EPOXIMENT.</li> </ul>

## MISE EN ŒUVRE

<b>Conditions d'utilisation</b>	La température ambiante, celle du produit et celle du support doivent être comprises lors de l'application entre + 12°C et + 35°C. L'humidité relative doit être inférieure à 75 %.
<b>Préparation du mélange</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verser la totalité des composants A et B dans un récipient et mélangez énergiquement le récipient durant 30 secondes de façon à obtenir un mélange uniforme. Versez ensuite l'eau.</li> <li>• Verser le mélange A + B + eau dans un récipient propre à large ouverture, ajouter progressivement le composant C (poudre) tout en mélangeant avec l'agitateur.</li> <li>• Le cas échéant, ajouter le colorant et poursuivre le malaxage pendant 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène de couleur uniforme et exempte de grumeaux.</li> </ul>
<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi. A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que de façon mécanique.
<b>Mise en oeuvre</b>	<p><u>Revêtement</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dès la fin du malaxage, étaler une première couche d'EZZIO EPOXIMENT dans la piscine à l'aide d'un plattoir inox.</li> <li>• Après séchage, égaliser à l'aide d'une taloche éponge (suppression des côtes) puis à nouveau laisser sécher durant 4 à 24 heures selon la température.</li> <li>• Appliquer une seconde couche et serrer celle-ci à l'aide du plattoir inox pour obtenir les effets esthétiques souhaités.</li> </ul> <p><u>Joints</u> :</p> <p>Les joints de construction et de dilatation seront réservés et traités, après durcissement, avec un mastic approprié.</p> <p><u>Matériel de mise en oeuvre</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malaxeur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation (environ 300 tours/min).</li> <li>• Hélice 4 branches.</li> <li>• Plattoir inox.</li> <li>• Chaussures à clous.</li> </ul>
<b>Durée Pratique d'Utilisation</b>	<p>Durée Pratique d'Utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour 3 kg d'EZZIO EPOXIMENT Multitech (composant A+B+eau) : environ 45 minutes à 20°C. Attention : la fin de la DPU n'est pas décelable, veiller à utiliser la totalité du mélange dans les 45 minutes.</li> <li>• Pour un kit complet environ 1 heure à 10°C et 40 minutes à 20°C.</li> </ul>

## DURCISSEMENT SECHAGE

---

### Remise en service

EZZIO MUR EPOXIMENT peut être recouvert par une résine époxydique ou polyuréthane dès que son humidité superficielle est descendue au dessous de 4 %, soit dans les délais indicatifs suivants :

10°C	20°C	30°C
48 heures	24 heures	14 heures

### Précautions d'emploi

Chez certaines personnes, les résines époxydiques et les durcisseurs peuvent engendrer une irritation de la peau et des muqueuses.

## MENTIONS LEGALES

---

Produit pouvant être utilisé par les professionnels ou les particuliers.

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

*«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits EZZIO, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société EZZIO CIMENTS TEINTES a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre société reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»*