



## Conseils pour l'application de l'Epoximent Ezzio Piscine

A mettre en oeuvre à l'abri des intempéries et du plein soleil, entre +5°C et +35°C.

**1)** Le support de base doit être un enduit de finition hydrofuge taloché fin. Il est important de le rendre propice à l'application de l'enduit piscine. Pour cela, veiller à supprimer les imperfections avec une brosse métallique et nettoyer le support. Cette phase de préparation permettra d'améliorer l'adhérence du CIMENT TEINTE EZZIO.

**2)** Première couche (1) : Verser le Composant A (résine) et le Composant B (durcisseur) de l'EZZIO EPOXIMENT MULTITECH dans un seau en plastique d'environ 20 L. Ajouter 2 L d'eau. Mélanger énergiquement le récipient durant 30 secondes de façon à obtenir un mélange uniforme. Ajouter progressivement le composant C (10 à 11 kg de poudre) tout en mélangeant avec un fouet monté sur une perceuse ou un malaxeur. Les produits sont parfaitement dosés, il n'est pas nécessaire d'ajouter une autre matière aux produits fournis.

**3)** Pour la pose sur les murs, utiliser un couteau de peintre et une taloche inox pour étaler le mélange.

Pour la pose sur le sol, verser un plot de matière et étaler le mélange à l'aide de la taloche.

**4)** Première couche (2) : Etaler le mélange à la taloche inox. Bien régler la planéité en évitant les surcharges au fur et à mesure de l'avancement de l'application. La consommation est d'environ 1 kg/m<sup>2</sup>. Un peu avant le séchage complet de la première couche, passer la taloche éponge légèrement humectée pour homogénéiser la surface de travail. Attendre que le séchage complet (1 à 4 heures) pour passer à la seconde couche.

**5)** Deuxième couche (1) : Verser le Composant A (résine) et le Composant B (durcisseur) de l'EZZIO EPOXIMENT MULTITECH dans un seau en plastique d'environ 20 L. Ajouter 2 L d'eau. Mélanger énergiquement le récipient durant 30 secondes de façon à obtenir un mélange uniforme. Ajouter progressivement le composant C (10 à 11 kg de poudre) tout en mélangeant avec un fouet monté sur une perceuse ou un malaxeur.

**6)** Deuxième couche (2) : Etaler le mélange à la taloche inox de la même manière que pour la première couche. La consommation d'EZZIO EPOXIMENT est d'environ 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Un peu avant le séchage complet de la seconde couche, vaporiser de l'eau avec un brumisateur et lisser l'enduit à l'aide de la spatule afin d'obtenir les effets souhaités. Laisser sécher 24 heures. Votre ciment teinté est alors prêt à être protégé.

**7)** Protection : Afin d'éviter les taches, il est nécessaire de protéger le ciment teinté avec le bouche pore EZZIO MULTITECH. Il s'applique en 2 couches pour assurer l'imperméabilisation totale du support à l'aide d'un rouleau de peinture.

Pour la première couche, mélanger dans les proportions suivantes : 1 dose de module A, une dose de B et ½ dose d'eau. Laisser sécher au moins 5 heures. Pour la seconde couche, reprendre les mêmes proportions sans y ajouter l'eau. Attendre 24 heures pour le séchage complet du produit.

*Le respect de ces conseils d'application est indispensable pour obtenir un bon résultat*

